Quality is in our nature

Motorcycle oils 4T - Mineral

Eurol Sport Touring 10W-40

Huile moteur minérale pour motos 4 temps.

Description

Eurol Motorcycle Mineral est une huile moteur minérale sans modificateurs de friction, développée pour les motos 4 temps. Cette huile peut aussi être utilisée dans les transmissions de motos où une huile SF ou SG est prescrite.

Eurol Motorcycle Mineral est indiquée pour applications de vitesse, de touring et de cross et offre, en toutes circonstances, une protection extrêmement efficace contre l'usure, les dépôts, le cambouis et l'oxydation en toutes circonstances.
L'infiltration d'air et le moussage sont évités même dans des conditions difficiles. Eurol Motorcycle Mineral a une faible volatilité, ce qui réduit au minimum l'épaississement et la consommation d'huile.

Door zijn uitgekiende samenstelling biedt deze olie een uitstekende bescherming voor tandwielen en natte koppelingen. Slippende en plakkende koppelingen worden door de afgestemde formulering van dit product vermeden. Grâce à sa formulation sophistiquée cette huile offre une excellente protection pour les engrenages et les embrayages humides. Grâce à la composition spécifique de ce produit, on évite ainsi d'avoir des embrayages patinants.

Malgré des sollicitations extrêmes dans les engrenages, l'agent épaississant cisaille à peine, de sorte qu'à des températures supérieures la viscosité est suffisamment élevée pour garantir un film solide lubrifiant.

Eurol Motorcycle Mineral engendre la formation rapide d'un film lubrifiant à basse température et permet ainsi que le moteur soit suffisamment protégé même lors d'un démarrage à froid.

Specifications

Performance level
API SJ
JASO MA
JASO MA2

Propriétés physiques

Couleur	Brun	
Masse volumique à 20°C	0.861 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	103.3 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	150	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	6138 cP	ASTM D 2602
Base number	8.3 mg KOH/g	ASTM D 2896
Teneur en cendres sulfatées	1.17 wt%	ASTM D 874
Point d'éclair	205 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-45 °C	ASTM D 97

E100011
Version 2.0, 03-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com